



Cal Cem Indústria de Minérios LTDA.

CNPJ: 76.212.349/0001-59 – Insc. Est. 10300087-46

Estrada Antônio Gasparin, 9586 Colombo-PR 83.414-520

Ficha técnica Calfino

Produto	Calfino (Cal Virgem Especial)
Descrição	Óxido de cálcio e magnésio e sílica, sólido em pó de coloração branca a creme.
Indicação	Setor construção civil entre outros.
Aplicações	O calfino já é uma mistura pronta, só com a adição de água se torna própria e adequada para construção civil no acabamento internos e externos.
Aparência e características	Pó pouco solúvel em água, de inodoro a odor semelhante a terroso, não inflamável, atóxico e branco a creme
Solubilidade	Pouco solúvel em água, mais solúvel em ácidos.
Composição	Principais ingredientes : Óxido de cálcio e magnésio e sílica.
Embalagens	big bags de 1000 kg, 500 kg ou ensacado (18 kg).
Reatividade principal	Altamente reativo com ácido (neutralização) e com água/umidade (hidratação).
Validade	6 meses se mantidos em recipientes e em ambiente fechado longe de umidade.
Manuseio e armazenagem	Armazenar à temperatura ambiente, longe da umidade e respeitar empilhamento Máximo de 3 bigbags para evitar danos à embalagem
Toxicidade e efeitos adversos na saúde humana	A poeira pode ser irritante para os olhos e se exposto a um período prolongado pode causar irritação na pele e afetar a função respiratória, mas não é tóxica consideravelmente. Efeitos adversos podem ser evitados com o uso de EPI's. Em caso de derramamento recolha o produto em um recipiente adequado para não ocorra a formação de poeira. Para mais informações consulte a ficha de segurança (FDS / FISPQ) ou um profissional especializado.
Outros	As informações contidas nesta ficha técnica representam os dados atuais e refletem o nosso melhor conhecimento, Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilize embalagens; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor e umidade; Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, siga as recomendações de uso.

Características Químicas

	Valores típicos	Especificação
Perda ao Fogo	1,5% a 2,5%	Máx: 4,00%
Sílica + RI	48% a 52%	45% a 55%
Óxido de Cálcio	23% a 28%	Mín: 20%
Óxido de Magnésio	20% a 25%	Mín: 19%
CaO + MgO	42% a 48%	Mín: 40%
Anidrido carbônico (CO₂)	2% a 3%	Máx: 4%
Água combinada	0,5% a 1,5%	Máx: 2,50%

Características físicas

	Valores típicos	Especificação
--	-----------------	---------------



Cal Cem Indústria de Minério LTDA.

CNPJ: 76.212.349/0001-59 – Insc. Est. 10300087-46

Estrada Antônio Gasparin, 9586 Colombo-PR 83.414-520

Ficha técnica Calfino

Umidade	0%	Máx: 0,5%
Densidade aparente	1,1 a 1,3 g/cm ³	-
Peneira	Retenção	
#35 (0,500 mm)	0% a 0,5%	Máx: 1,0%
#50 (0,300 mm)	1% a 2%	Máx: 4,0%
OBS:	Especificações e análises baseados em resultados obtidos através dos métodos apresentados na NBR-6473. Resultados de metais são obtidos mesalmente através de laboratórios terceirizados. As especificações apresentadas nesse documento não são fixas, podendo variar de acordo com a necessidade do cliente e mediante negociação de ambas as partes.	
Aviso:	Para maiores informações consultar a FISPQ e o certificado de análises.	

